



Karta produktu – Płyty faliste

EuroFala B65

Wytrzymałe i trwałe płyty faliste

Płyty faliste włókno-cementowe EuroFala B65 stosuje się do krycia dachów oraz jako okładziny elewacyjne. Jako pokrycie dachowe płyty można stosować do dachów o nachyleniu połaci powyżej 12°. Płyty można stosować zarówno przy budowie nowych budynków, jak i przy pracach remontowych i modernizacyjnych.

Produkt

Płyty EuroFala B65 dostępne są w dwóch rodzajach o jednakowym profilu fali:

- standardowe płyty z pełnymi narożnikami,
- NO/WO płyty z obcięтыми narożnikami i wyciętymi otworami.

Powierzchnia i kolory

Płyty EuroFala B65 dostarczane są jako:

- naturalne szare cementowe,
- malowane.

Powierzchnia płyt jest gładka i równa. Spodnia strona płyt zabezpieczona jest antiblockiem.

Wytrzymałość, budowa i surowce

Płyty EuroFala składają się z kilku połączonych warstw materiału, którego głównym składnikiem jest cement. Zbrojenie wykonane z włókien PVA oraz przekrój poprzeczny w kształcie fali nadają płytom wysoką wytrzymałość i trwałość. Surowcami do produkcji płyt są: kreda, mikrokrzemionka i włókna celulozowe. Wyroby wytwarzane z włókno-cementu charakteryzuje wysoka odporność na zmienne warunki klimatyczne (śnieg, deszcz, mróz, upały) i związki chemiczne.

Odporność chemiczna


Skład wyrobów włókno-cementowych gwarantuje bardzo dobrą odporność na takie związki chemiczne jak np: sole, potas, amoniak, chlor, co daje możliwość ich zastosowania na obiektach o wyjątkowych wymaganiach, np.: obory, chlewnie, kurniki, chłodnie kominowe, magazyny soli, galwanizacje i zakłady chemiczne.

Bezpieczeństwo pożarowe

Płyty EuroFala B65 zostały poddane badaniu reakcji na ogień i zostały sklasyfikowane:

- płyty bez powłok malarskich w klasie A1,
- płyty z powłokami malarskimi w klasie A2-s1, d0.

Materiały włókno-cementowe są niepalne i nie biorą one udziału w żadnej fazie pożaru.



Bezpieczeństwo użytkowania

Płyty EuroFala posiadają Atesty Higieniczne HK/B/1407/01/2007 dla płyt naturalnych szarych cementowych oraz HK/B/1407/02/2007 dla płyt malowanych.

Karta produktu – EuroFala B65

Dane techniczne

EuroFala B65	Rodzaj	Dane
Szerokość płyty (mm)	S NO/WO	1095 $\pm 10/5$
Długość płyty (mm)	S NO/WO	625 ± 10 1250 ± 10
Powierzchnia płyty (m ²)	S NO/WO	0.68 1.01
Grubość płyty (mm)	S NO/WO	6,5 ± 0.6
Moduł fali B65 (mm)	S NO/WO	177 ± 2
Wysokość fali B65 (mm)	S NO/WO	51 ± 3
Liczba pełnych fal	S NO/WO	6
Ilość na palecie	625 mm	200 szt.
	1250 mm	100 szt.
Szerokość montażowa (mm)	S NO/WO	1050 ± 3
Długość montażowa (mm)	S NO/WO	475 775
Zakład poprzeczny (mm)	S NO/WO	150
Zakład podłużny (mm)	S NO/WO	45
Ciężar szacunkowy 1 m ² (kg)	S NO/WO	ok. 12.4
Minimalna gęstość objętościowa (g/cm ³)	S NO/WO	1,4
Odchyłka od prostokątności (mm)	S NO/WO	≤ 6
Min. obciążenie niszczące N/m	S NO/WO	4250
Min. moment zginający Nm/m	S NO/WO	55
Typ wyrobu	S NO/WO	NT
Kategoria i klasa	S NO/WO	CIX

Przewodzenie ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła jest zależny od stopnia wilgotności płyty a dla obliczeń projektowych przyjmuje się, że wartość tego współczynnika wynosi 0,4 W/mK.

Nieprzepuszczalność wody

Budowa płyt uniemożliwia pojawianie się na spodniej stronie wyrobu kropli wody. Podczas użytkowania płyt – szczególnie podczas obfitych opadów deszczu – możliwe jest pojawienie się wilgotnych plam. Przenikalność pary wodnej dla płyt EuroFala wynosi ok. 5 GPa s m²/kg.

Wilgoć skroplinowa

Pokrycie ścian i dachów wykonane z płyt EuroFala można zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej zabezpieczyć przed nadmierną wilgocią i utratą ciepła. W takich przypadkach konieczne jest poprawne wykonanie izolacji cieplnej lub przeciwwilgociowej wraz w efektywną wentylacją.

Opakowanie

Płyty dostarczane są na jednorazowych paletach, zabezpieczone kapturem foliowym, który stanowi ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.


Magazynowanie

Płyty zaleca się magazynować w miejscach zadanych, płaskich i równych, zabezpieczone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Jeżeli opakowanie zostało uszkodzone, palety należy zabezpieczyć plandeką umożliwiającą swobodną wentylację wokół produktów oraz ustawić na suchym podłożu (ewentualnie podłożyć folię).

Obróbka i montaż

Płyty standradowe należy przed montażem poddać obróbce obcinając ich odpowiednie narożniki i wywiercić otwory montażowe - zgodnie z instrukcją montażu. Płyty NO/WO nie wymagają obróbki. Płyty montowane są na szczytach 2 i 5 fali (zgodnie z kierunkiem montażu). Rozstaw łat dla płyt o różnych długościach wynosi odpowiednio:

- dla dł. 625 mm = 475 mm (dwie łaty),
- dla dł. 1250 mm = 1100 mm (dwie łaty),



Akcesoria wykończeniowe i montażowe

Do zabezpieczenia kalenicy, naroży i szczytów połaci dachowych oraz naroży elewacji stosuje się akcesoria wykończeniowe włókno-cementowe. Poprawny i zgodny z zaleceniami Producenta montaż płyt, wykonuje się za pomocą systemów montażowych Quick Fix.

Serwis

Cembrit służy pomocą i radą zarówno w fazie projektowania, realizacji jak i użytkowania produktów. Wyczerpujące informacje zamieszczają się na stronie www.cembrit.pl.

Gwarancja

Na terenie RP płyty EuroFala objęte są 15-letnią gwarancją. Powłoka malarska na płytach EuroFala objęta jest 5-letnią gwarancją. Szczegółowe warunki zawarte są w karcie gwarancyjnej.